

## ロンジー パテF-197N2

### 低粘度弾性エポキシ系シーリング材 オールシーズン用

ロンジーパテF-197N2は、ガン打ち可能な低粘度弾性エポキシ系シーリング材です。湿潤コンクリート面への接着性に優れ、硬化物は伸縮性があるので構造物躯体の動きに追従できます。

#### 特 長

- (1) 伸縮性に富み、構造物躯体の動きに追従します。
- (2) 湿潤コンクリート面への接着性に優れています。
- (3) ガン打ち可能な粘度で、垂れることもありません。
- (4) コテやヘラで容易に仕上げができます。
- (5) 硬化物は優れた耐薬品性、耐水性、耐候性を保有しています。

#### 用 途

1. コンクリート構造物の目地充填、面補修および亀裂補修
2. 水路、シールドセグメント、防火水槽などの2次コンクリートの目地充填
3. タグタイル、鉄板の目地充填



ロンジーパテF-197N2 10Kgセット  
本剤:5Kg (丸缶) 硬化剤:5Kg (角缶)

## 性状

項目	単位	本剤	硬化剤	備考
外観	—	灰色ペースト状	淡黄色ペースト状	目視
主成分	—	エポキシ樹脂	変成脂肪族ポリアミン	—
粘度	Pa・s	300	300	JIS K 6833
比重	—	1.60	1.63	JIS K 6833
混合比	—	1.1		—
混合比重	—	1.62		質量比
可使用時間	min	60		JIS K 6833
指触乾燥時間	h	4		25℃
硬化時間	h	24		25℃
硬度	HDD	40		JIS K 7215
伸び	%	36.5		JIS K 6911

## 養生日数

硬化温度	養生日数
10℃	12日以上
20℃	5日以上
30℃	3日以上

・完全硬化までの養生日数

## 使用方法

1. 混合は本剤・硬化剤のセットごとに全量を1度に混合してください。
2. 機械混合をしてください。ドラム回転混合機（または真空脱泡式混合機）のご使用をおすすめします。 攪拌時間5分（23℃）

## 施工方法

1. 施工面の清掃
2. バックアップ材の装填
3. マスキングテープの貼り付け
4. シーリング材の充填（コーキングガン等による）
5. ヘラ仕上げ

※コンクリート下地の状態によってはエポキシ系プライマーを使用してください。

### 工業用

家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。

- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、製品安全データシート（MSDS）をご確認ください。MSDSの入手方法につきましては、当社営業所にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

## 発売元

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

一滴のこころで未来をつくる

スリーポンドユニコム株式会社

□ 本社 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8F

〒163-0808 TEL03-5323-8610 FAX03-5323-8611

□ 事業所

お求め、お問い合わせは

仙台支店 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-8 TEL 022-287-2977 FAX 022-287-2987  
酒田支店 〒998-0043 山形県酒田市本町1-2-52 酒田共栄火災ビル5F TEL 0234-43-8731 FAX 0234-43-8732  
千葉支店 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町17-16新町芳野ビル6F TEL 043-246-3061 FAX 043-246-3063  
東京支店 〒163-0808 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8F TEL 03-5323-8612 FAX 03-5323-8611  
名古屋支店 〒468-0052 愛知県名古屋市中区井口1-501 TEL 052-806-3377 FAX 052-806-3337  
大阪支店 〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町8-8 TEL 06-6618-6680 FAX 06-6618-6730  
福岡支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-33 TEL 092-412-3456 FAX 092-412-3444